

icoforce



Descrizione del prodotto

Promotore d'adesione monocomponente a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed inerti minerali.

Progetti d'impiego

- Permette di realizzare uno strato con finitura ruvida ad elevata adesione su supporti lisci ed inassorbenti, quali ceramica, gres, marmo e vetro per le successive applicazioni degli impermeabilizzanti della Linea ICOPER o della Linea KEEP.
- Realizza un ponte di aggrappo permettendo l'ancoraggio su vecchi intonaci, pannelli isolanti nei rivestimenti a cappotto, pannelli in cartongesso, cemento cellulare.
- Consolidante di pareti friabili da intonacare.
- Realizza superfici d'aggrappo su vecchie pavimentazioni per facilitare la posa di nuove pavimentazioni.
- Chiude i piccoli pori del calcestruzzo.
- Idoneo per interno ed esterno.



Prestazioni

- Notevole aumento dell'ancoraggio del supporto trattato per le successive applicazioni.
- Pronto all'uso.
- Velocità di applicazione.
- Privo di solventi.

Preparazione della superficie

- Su supporti non assorbenti (grès, ceramica, vetro ecc.): eseguire accurata pulizia della superficie, rimozione di oli e grassi, efflorescenze e quant'altro possa pregiudicare la posa e la successiva adesione del rivestimento. Ripristino eventuali parti mancanti e delle zone in fase via di distacco.
- Supporti cementizi: pulizia della superficie, rimozione efflorescenze e sali, ripristino delle zone in fase di distacco e mancanti.



Osservazioni

- Applicare ICOFORCE a temperature ambientali comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Non applicare sotto forte irraggiamento solare o su supporti eccessivamente caldi.
- ICOFORCE, se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione dell'acqua.
- Verificare l'assenza di risalita capillare di umidità.
- I supporti devono essere asciutti.
- Rimescolare prima dell'uso.



Indicazioni per l'applicazione

Su supporti cementizi: dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE" applicare circa 300 gr/mq di ICOFORCE diluito con il 10% di acqua.

Su supporti non assorbenti (grès, ceramica, vetro ecc.) dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE" applicare ICOFORCE non diluito con rullo, pennellina, racla gommatata, spatola liscia. Evitare accumuli di prodotto, specialmente sulle fughe. La pulizia degli attrezzi può essere effettuata a prodotto fresco con acqua; a prodotto essiccato meccanicamente. Dopo essiccazione completa di ICOFORCE si possono applicare impermeabilizzanti della Linea ICOPER o della Linea KEEP.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	1,6 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	71 (± 2%)	%
Essiccazione fuori polvere (23°C; 50% u.r.)	3	ore
Essiccazione completa (23°C; 50% u.r.)	24	ore
Strati Prescritti	1	n°
Consumo per strato su superficie liscia	≈ 0.25	kg/m ²
Consumo su cls (<i>f</i> della finitura)	≈ 0.3	kg/m ²
Temperatura di utilizzo	da + 5 a + 35	°C
Adhesion Test (su vetro)	> 1.5	MPa
Colore	Grigio	
Conservabilità in magazzino (Shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOFORCE teme il gelo in fase di stoccaggio, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a +1 °C.

Colori




**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistentatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito www.icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO




UTENSILI



RULLO



PENNELLO



SPATOLA